

RNN



D15




D17




D16



D18




D19



D11

DNN 



D85




D97



D86




D88




D81

## RNN



EN	FR	DE
Composition 21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU	Composition 21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU	Zusammensetzung 21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU
Weight 450 g/m <sup>2</sup>	Poids 450 g/m <sup>2</sup>	Gewicht 450 g/m <sup>2</sup>
Abrasion resistance 100.000 Martindale cycles	Résistance à l'abrasion 100.000 Cycles de Martindale	Abriebfestigkeit 100.000 Martindale-Zyklen
Light fastness 4-5 (EN ISO 105 - B02)	Stabilité à la lumière 4-5 (EN ISO 105 - B02)	Lichtgeschwindigkeit 4-5 (EN ISO 105 - B02)
Fastness to rubbing wet: 4; dry: 5 (ISO 105 - X12)	Résistance au frottement humide: 4; sec: 5 (ISO 105 - X12)	Reibechtheit nass: 4; trocken: 5 (ISO 105 - X12)

## DNN



EN	FR	DE
Composition Real leather	Composition Cuir véritable	Zusammensetzung Echtleder
Thickness 0,9 - 1,1 mm	Épaisseur 0,9 - 1,1 mm	Stärke 0,9 - 1,1 mm
Flexing endurance 50.000 cycles	Résistance à la flexion 50.000 cycles	Biegedauerfestigkeit 50.000 Zyklen
Light fastness 7 (EN ISO 105-B02)	Stabilité à la lumière 7 (EN ISO 105-B02)	Lichtgeschwindigkeit 7 (EN ISO 105-B02)

Note: Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

Remarque: Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable).

Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.